



MagnaPrint® HB Serie

„Discharge ähnlicher Effekt“ für ein weiches Druckergebnis.

MagnaPrint HB® hat einen extrem weichen Warengriff, schon fast wie ein klassischer Discharge-Druck.

Die MagnaPrint® HB Serie wurde entwickelt um die schwankenden Discharge-Ergebnisse auszuschließen, die aufgrund unterschiedlicher Textilqualitäten hervorgerufen werden.

MagnaPrint® HB lässt sich ebenfalls hervorragend auf hellen Textilien ohne Unterlegung verarbeiten und kommt auch dort einem Dischargedruck nah. Mit der Verarbeitbarkeit von Geweben bis zu 120 Fäden/cm, dabei ist sie sehr kosteneffizient.

MagnaPrint® HB Produkte:

MagnaPrint® HB Opaque
MagnaPrint® HB Neutral

Anwendung

Je nach Bedruckstoff sollte der Unterleger bei dunklen Textilien mit einem Discharge-White oder dem AquaFlex V2 White gedruckt werden. Für die MagnaPrint® HB verwendet man Gewebe von 61 - 120 Fäden / cm und vorgewärmte Paletten mit ca. 70°C. Verwenden Sie grobe Gewebe für große Flächen und feine Gewebe für feine Details, Linien und Halbtöne. Die Verarbeitung findet nass-in-nass statt, wobei unter Umständen bei sehr großen Flächen zwischentrocknet werden muss.

Die Endfixierung sollte mit 2 - 2,5 Minuten bei 165°C durchgeführt werden.

Spezifikationen:



Textilien
Baumwolle /
Baumwollmischgewebe



Gewebe
61 - 120T



Rakel
Soft bis Medium
55 - 65 Shore



Druckschablone
Wasserfeste Kopierschicht



Trocknung
2 - 2,5 Minuten bei 165°C



Pigmentzugabe
Maximal 9% ECO Pigmente



Additive
Softener TS, Crosslinker 100



Lagerung
Kühler dunkler Raum:
>5°C <25°C



Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen



Reinigung
Wasser oder milde Lösemittel
(wasseremulgierbar)

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.