

KIT-MELT E-STD

KIT-MELT E-STD ist thermoplastisch und ermöglicht die Herstellung von Siebdrucktransfers.

Beständigkeit

Die mit KIT-MELT E-STD ordnungsgemäß hergestellten Siebdrucktransfers weisen je nach Rezepturaufbau, Transfertemperatur und Textilsubstrat eine gute bis sehr gute Haftung zu den Textilsubstraten auf und erreichen eine Waschbeständigkeit bis 60°C sowie eine gute chem. Reinigungsbeständigkeit.

Anwendung

KIT-MELT E-STD ist als Schmelzkleberkomponente zur Herstellung von Siebdrucktransfers universell einsetzbar und kann in Plastisol-, wässrigen und lösemittelhaltigen Farbsystemen eingesetzt werden.

Die fertiggestellten Siebdrucktransfers sind auf einer Vielzahl heute üblicher Textilien einsetzbar.

Transferieren

Im Allgemeinen mit Hilfe einer handelsüblichen Transferpresse bei mittlerem Druck.

Spezifikationen:



Textilien

Baumwolle / Baumwollmischgewebe / Polyester



Feinheit / Korngröße

80-200µ



Schmelzbereich

100-117°C



Waschbeständigkeit

bis zu 60°C



Lagerung

Kühler trockener Raum:
>5°C <25°C



Gesundheit und Sicherheit

MSDS für weitere Informationen



Reinigung

absaugen oder abbürsten

Transferieren (Richtwerte) :



Temperatur

140 - 160°C



Zeit

30 - 15 Sekunden



Druck

leichter bis mittlerer Druck
1,5 - 3 bar

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.